

Глинено лепило и подсилващ разтвор Артикул № 13.555



- Силно залепващо действие, устойчивост на натиск
- Гъвкав
- Подлежи на обработка дълго след прилагане



Глинено лепило и армиращ разтвор за подсилващи слоеве върху глинени панели, плоскости от дървесни влакна и вътрешни изолационни панели. Глиненият лепилен и армиращ разтвор се произвежда от глинени и целулозни съставки. Това гарантира максимална обработваемост, дори когато се нанася на тънък слой. Със якост на натиск от 3,9 МПа, която поставя нови стандарти в глинените разтвори, и якост на залепване от 0,85 МПа, продуктът гарантира здравината на цялата конструкция. Може да се използва като грунд за глинени довършителни мазилки Claytec (фини) и YOSIMA. При добра подготовка може да се нанася и с помощта на системата CLAYFIX за покритие с глинени материали и CLAYTEC глинена боя, готова за употреба.

За технически консултации и
продажби вижте www.claytec.de/en
Данни за продукта и приложение
виж обратната страна

GERMANY
Claytec GmbH & Co. KG
Nettetalstraße 113-117,
41751 Viersen
Phone: +49 2153 918-0
www.claytec.de/en

Глинено лепило и подсилващ разтвор

Артикул № 13.555

Метод на нанасяне Лепилен и свързващ разтвор под формата на суха, финозърнеста готова смес за лепене на леки строителни и вътрешни изолационни плоскости към различни основи и като армиращ разтвор върху глинени плочи, глинено-конопени плочи, изолация от дървесни влакна и довършителни панели от дървесни влакна и плоскости от минерална пяна.

Състав Пясък до 1,0 мм, глина и глинеста почва, талк, перлит, растителни влакна и целулоза.

Свойства на материала Якост на натиск 3,9 N/mm². Якост на залепване 0,85 N/mm².

Форма на доставка, покритие 25 кг торби (получавате 17 литра разтвор за 5 м²), 48 торби/палет.

Съхранение Възможно е съхранение за неограничено време на сухо и хладно място.

Приготвяне на разтвора Сухата смес от 25кг се разбърква постепенно в 8-9 л чиста вода с бормашина (≥ 800W) и/ или със бъркалка (Ø 125мм). За свързващ разтвор добавеното количество вода е малко по-малко. Консистенцията трябва да е пасто-образна и подходяща за желанния метод на нанасяне с назъбена мистрия или шпатула.

Оставете сместа за 30 минути и след това разбъркайте отново. Разтворът вече е готов за употреба.

Основа за мазилка Основата трябва да е стабилна, без замръзване, суха, чиста, без сол, достатъчно грапава и абсорбираща. Слоевете от глинена мазилка, използвана за изравняване, трябва да са напълно сухи.

Повърхността трябва да е толкова гладка, колкото се изисква за целите на лепенето, описани по-долу. Малки неравномерности (по-малки единични точки до 5 см диаметър и 3 мм дълбочина) могат да бъдат предварително запълнени с лепилото. По-големите несъвършенства трябва да се запечатат с подходящ разтвор и да се оставят да изсъхнат.

Метод на работа Лепилото се нанася върху задната страна на плоскостите, които ще се залепват с назъбена мистрия или шпатула (8-10 мм височина на зъба). В същото време трябва да се нанесе тънък слой лепило върху цялата повърхност, т.е. и в областта около жлебовете. След това плоскостта веднага се поставя на място и се притиска здраво върху основата. Важно е цялата повърхност да бъде в контакт.

Неравните повърхности на зидария и мазилка първо се навлажняват леко и предварително се запълват грубо. Плоскостите, намазани от задната страна (виж по-горе), се притискат, докато са мокри.

За плоскости, изискващи допълнително механично закрепване, напр. на таван и наклонени покривни повърхности, вж. съответните продуктови листове или работни листове за панелите.

Ако се използва като лепило за запълване при дебели слоеве мазилка върху изолационни панели (напр. за стенно отопление) или за подобни приложения, разтворът се нанася по същия начин с назъбена мистрия или шпатула, но е малко по-втвърден.

За подсилващи слоеве се нанася с дебелина 3 мм. Може също да се напръска с помощта на машина за мазилка, ако се използва този метод на нанасяне, не се налагат периоди на изчакване. Армировъчната мрежа се поставя върху повърхността на слоя, докато е все още мокър и обработен.

Втвърдяване Времето за втвърдяване е 24-72 часа, в зависимост от условията на сушене и абсорбируемостта на основата. Ако плоскостта трябва да се закрепва допълнително механично, или върху нея да се нанесе тънък слой покритие, работата може да започне незабавно.

Работни проби Във всички случаи, залепването между всеки панел, който трябва да бъде закрепен, и основата трябва да се тества с помощта на работна проба с достатъчен размер. Искове за компенсация, освен ако не са резултат от фабрични грешки при смесване, се изключват.