



OLI-NATURA Масло с твърд восък

КОМБИНАЦИЯ ОТ МАСЛО И ВОСЪК ЗА ГРУНДИРАНЕ НА МАСИВНИ ДЪРВЕНИ МЕБЕЛИ, СЪТЪЛБИ И ПОДОВЕ ОТ ДЪРВО В ЖИЛИЩЕТО.

Класиката: Комбинация от растителни масла, смоли и восък с 60% твърдо тяло. Осигурява копринена хаптика, дискретно подчертава естествената оптика на дървото, има отлична химична устойчивост. Докато маслото запълва порите, восъкът образува устойчив повърхностен слой. Лесен за ръчна и машинна обработка, нанася се един до два пъти. Чрез изтриване повърхността придобива естествена матовост. Неизтрита повърхността свети с копринен блясък.

Отговаря на/тествано съгласно:

- Giscode Ö60+
- Z-157.10- 18 (тестван за емисии строителен продукт съгласно принципите на ГИСТ)
- DIN 71-3 (безопасност на детски играчки)
- DIN 53160 (устойчив на слюнка и пот)
- DIN 68861, 1 В (избрани медии)
- БЕЗ формалдеhid, аромати, биоциди, консерванти, кобалт и оксим
- ECARF-печат (подходящ за хора с алергии, тестван за качество)
- Предназначен за контакт с храни съгласно Регламент (ЕО) № 1935/2004

Код за поръчка:	Натур (A03675)
Опаковки:	10 литра, 2,5 литра, 1 литър, 250 мл
Състав:	Модифицирани растителни масла и восък, както и соево масло и карнаубски восък; деароматизирани въглеродороди, антиоксидантно вещество без оксим, сикативи без олово и кобалт.
Съхранение:	В неотворена оригинална опаковка - 36 месеца. Съхранение и транспорт при не повече от +30°C / не под +5°C. Отворените опаковки следва да се използват възможно най-бързо, незабавно да се затворят плътно, за да не прониква въздух, както и да се пазят от директна слънчева светлина.
Маркировка:	Отпада, не представлява опасен товар. Допълнителни указания за безопасност ще намерите в спецификацията на адрес: www.oli-lacke.de .
Разход:	1-2 нанасяния I В зависимост от попивателната способност на основата 20-40 g/m ² за всяко нанасяне (25-50 m ² /l)
Инструменти:	Микрофазерна ролка (4-5 mm), апликатор за масло, четка за масло, плоска четка или пистолет, бял тампон.

Указания за употреба:

- Оптимални условия за обработка при температура +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. Да не се ползва при температура на почвата под +15°C.
- Материалът да се ползва при стайна температура и преди употреба да се разклати добре!
- Върху богати на състав екзотични дървесини и фурнири да се използва само след предварителна проба.
- Опаковки с различни шаржови номера да се смесват преди употреба, за да се избегнат разлики в цвета.
- Излишното масло да се отстрани от повърхността, принципно следва да се избягва образуването на локвички.
- Опасност от самовъзпламеняване! Напоените парцали/тампони да се почистват с вода незабавно след ползване или да се съхраняват под вода.
- Оксидативно съхнене: По време на и след обработката се погрижете да има отворени прозорци, за да се гарантира циркулацията на въздуха.

Подготовка на повърхността / Препоръки за работа:

- Дървената повърхност да се шлифова старателно, да се започне с грубо шлифоване, окончателно шлифоване за подови настилки - P100-150, за мебели - P180-240.
- Влажност на дървесината: 8-12%
- Повърхността следва да е суха, добре почистена и по нея да няма масло, восък, мазнина, силикон или прах от шлифоването.
- При паркет преди окончателното шлифоване на дървото евентуално да се запълни с OLI-Fugenkitt /кит за фуги/ и абразивно брашно.
- Преди употреба разклатете/разбъркайте добре.

Мебели:

- Нанесете с четка или плоска четка в посока на шарката равномерно тънко.

- Оставете да подейства за около 10-30 минути.
 - След това отнемете излишното масло с памучна кърпа или кърпа за попиване на масло. Сега повърхността следва да е суха на пипане с ръка.
 - При големи повърхности евентуално да се ползва бял тампон.
 - При нужда след 6-8 часа може да се осъществи второ нанасяне без междинно шлифоване.
- При ефективно масово производство е възможно приложение чрез напръскване (пистолет, дюза: 1,3-1,8 мм, налягане: 2-3 бара).

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват не обвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания. Последна актуализация: 26032021_sst



**Подове:**

- Нанесете маслото равномерно тънко с микрофибърен валик, четка за масло или плоска четка.
- Работете на секции от между 5 и 15 m².
- Оставете да подейства за около 230-45 минути.
- След това втрийте с бял тампон на ръка или с полираща машина и отнемете излишното масло с памучна кърпа или кърпа за попиване на масло. Сега повърхността вече следва да е суха на пипане.
- След 6-8 часа извършете второ нанасяне без междинно шлифоване.

Разход:

1-2 нанасяния, в зависимост от попивателната способност на основата 40-50 g/mP за всяко нанасяне (20-25 mP/l).

Съхнене:

В зависимост от влажността и температурата на въздуха повърхността ще е суха след 1-2 часа, а след 2-3 дни ще е напълно втвърдена. Съхненето зависи от вида на дървото и попивателната повърхност на основата. През този период пазете от вода. Доброто проветрение, както и високите температури повишават оксидативната реакция. Излишният материал на не попиващи места забавя съхненето, както и ниските температури и/или прекалено високата влажност на въздуха и/или прекалено високата влажност на дървото.

Указание:

Напоените с масло парцали/тампони могат да се самовъзпламенят при акумулиране на температура! Затова последните следва да бъдат почиствани незабавно след ползване или да се съхраняват под вода. Самият продукт не е самовъзпламеним.

Поддръжка:

За първоначална поддръжка и освежаване използвайте OLI-NATURA восък за поддръжка на дърво. За нормалното редовно почистване ние препоръчваме OLI-NATURA Holzseife /сапун за дърво/.

Почистване на четки и други инструменти:

За почистване на четки и работни уреди след нанасяне на OLI-NATURA масла & восъци ние препоръчваме нашия щадящ околната среда [OLI-NATURA Pinselreiniger](#) /почистващ препарат за четки/ или нашия [OLI-NATURA Ölverdünner](#) /разредител за масла/ както и почистващи препарати и разредители на базата на уайт спирит.

Нашите препоръки във връзка с употребата – в устна или писмена форма – представляват не обвързващ съвет. Те се базират на нашия опит и актуалните познания в практиката. Те не освобождават ползвателя от това сам да провери нашите продукти по отношение на пригодността им за предвиденото предназначение. С настоящото се отменят всички предишни издания. Последна актуализация:: 26032021_sst

